

Oracolor Wash-Primer



Numéro d'article

O-0983 / O-0984 / O-0985

L'utilisation du Washprimer (primaire d'adhérence) est nécessaire pour le prétraitement des surfaces en métal en la construction des avions, comme les surfaces en métal s'oxydent/se corrodent sans cette couche protectrice.

C'est valable pour acier et pour aluminium. S'il s'agit des tubes ouvertes veuillez faire attention que l'intérieur doit aussi être protégé, comme l'humidité qui se condense dans le tube provoque des dommages de corrosion irréversibles.

Avant l'application d'ORATEX[®] adhésif thermo activable le primaire doit être complètement sec. (24 h à température ambiante). Le Washprimer peut aussi être utilisé comme agent adhésif pour le lacquage des surfaces en métal avec ORACOLOR[®].

ATTENTION: Avant l'utilisation nettoyez les surfaces rigoureusement!

Veuillez respecter les consignes de sécurité – Télécharger pour cet article: • [fiche de données de sécurité](#)

No de commande:	déscription	quantité
O-0983	ORACOLOR Wash-Primer	500 ml – composants séparé
O-0984	ORACOLOR Wash-Primer	100 ml – composants séparé
O-0985	ORACOLOR Wash-Primer	1000 ml – composants séparé